

# COLORECO MEGA FACHADAS

100% pintura natural revestimiento exterior



## DEFINICIÓN

Pintura protectora de todo tipo de superficies exteriores, con un agradable aspecto mate mineral, a base de agua, talcos, carbonatos cálcicos, calcitas, dolomías, goma de xantano, hidróxido cálcico en pasta fabricado en horno árabe por método de cocción milenario, cola vegetal de fabricación centenaria, aceites esenciales de manzana, ligante orgánico < 3-5% sobre el extracto seco, según norma DIN 18363. Dado su carácter natural, es apta para su uso en fachadas donde el precepto sea la elegancia, la belleza, la naturalidad y el respeto por el medio ambiente. **COLORECO MEGA FACHADAS en su proceso de secado y curación absorbe CO<sub>2</sub> (aprox. 0,25 Kg/m<sup>2</sup>).**

## PROPIEDADES FÍSICAS

- Gran blancura.
- Elevado poder de cubrición.
- Buena resistencia a la abrasión.
- Película resistente a la intemperie, a los rayos U.V., y al ozono.
- Muy transpirable.
- Inalterable a los álcalis del cemento (insaponificable).
- Excelente adherencia sobre las superficies habituales en la construcción.
- Nulo índice de amarilleo.
- Buena lavabilidad.

## DATOS TÉCNICOS

- Ligantes: Cola Vegetal de fabricación centenaria, Hidróxido de Calcio.
- Diluyente: Agua.
- Contenido en sólidos (UNE 4807): 65% ± 1.
- Densidad (UNE 48098): 1,20 ± 0,05 g/cm<sup>3</sup>.
- Viscosidad (UNE 48076): 140 ± 5 U.K.
- Absorción CO<sub>2</sub>: 0,2 - 0,3 Kg/m<sup>2</sup>.
- PH: 12 + 1.
- Tiempo secado al tacto: 20 - 40 minutos aprox.
- Repintado: A partir de 6 h.
- Opacidad: 92% (100 micras).
- Blancura: > 98%.
- Comportamiento ante el fuego (UNE 23727): M1.
- Rendimiento teórico, 100 micras húmedas: 3-5 m<sup>2</sup>/Kg.
- Acabado: Mate Mineral.
- Color (UNE 48103): Blanco.

## PRESENTACIÓN

- Envasado: 15 l, 4 l.
- Aspecto: líquido de alta viscosidad.
- Teñido: se realiza a colores pastel mediante tintes naturales, obtenidos a partir de los 14 Tintes-Tóner super-minerales suministrados por pinturas ecológicas.

## INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN

### PRECAUCIONES

- Remover bien el contenido del envase hasta conseguir una buena homogenización del producto.
- Se puede aplicar a brocha, rodillo, o pistola.
- La temperatura ambiente y del soporte no debe ser inferior a 5 °C ni superiores a 35 °C, y el soporte ha de estar seco.
- En exteriores no aplicar en previsión de lluvia antes de 4 horas, o bien en días de alta humedad donde no haya la seguridad de secado.
- Se debe aplicar al menos dos manos, la primera de ellas diluyendo del 10-15% con agua, incluso más dilución, si la superficie a pintar fuese más porosa. El acabado con una dilución no superior al 10%.
- Los utensilios deben limpiarse al acabar el uso con agua y jabón.

## PREPARACIÓN DEL SOPORTE

### SUPERFICIES NUEVAS

Asegurarse que el soporte este limpio y seco. Controlar que la superficie a pintar sea consistente y firme sin tendencia a disgregarse, en caso contrario, habrá que consolidar con morteros adecuados.

### SUPERFICIES PINTADAS

Revisar que el soporte sea compacto y firme. Controlar el estado de la pintura precedente, eliminado las partes agrietadas y no adheridas, aplicando fijativo si es necesario. Proceder una vez realizado como superficie nueva.

## ALMACENAMIENTO

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol.

## INDICACIONES DE SEGURIDAD

- Producto no inflamable.
- Ver ficha datos de seguridad de: **COLORECO MEGA-FACHADAS PINTURA 100% NATURAL REVESTIMIENTO EXTERIOR.**

## INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

- S-2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Por su carácter alcalino, úsese guantes y gafas protectoras en su aplicación. En caso de contacto, lavar cuidadosamente durante 15 min con agua. Si la irritación persiste, consultar con su médico.